

## Asphaltdeckschicht

Bezeichnung	Hohlraum- gehalt	Schichtdicke [mm]	Typ L	Typ N	Typ S	Typ H	PmB
AC 4		15-20	B 70/100				
AC 8		20-35	B 70/100	B 70/100	B 50/70	PmB	
AC 11		35-50	B 70/100	B 70/100	B 50/70	PmB	
AC 16		45-60	B 70/100	B 70/100	B 50/70	PmB	
AC MR 8	3 - 6 %	25-40					PmB
AC MR 11	3 - 6 %	35-50					PmB
SDA 4-12	10 - 14 %	20-35					PmB
SDA 4-16	14 - 18 %	20-35					PmB
SDA 8-12	10 - 14 %	25-40					PmB
SDA 8-16	14 - 18 %	25-40					PmB
PA 8	≥ 16 %	25-35					PmB
PA 11	≥ 18 %	35-50					PmB

Diese Beläge sind auch mit einem Kalkhydrat-Anteil (Calciumhydroxid) verfügbar.

Finden Sie ein gesuchtes Produkt nicht? Zögern Sie nicht, uns anzurufen, wir helfen Ihnen gerne weiter.