



Lieferwerk:

FBB - Werk Hinwil


Prüfstelle:

Consultest AG

**Walzasphalt - Deklaration 2022 AC 8 N**

Mischgutangaben	Sollwerte	Anforderungen	Code:	1240
Bindemittel:				
Ziel-Bitumen	70/100			
- $\Sigma$ lösl. Bindemittelgehalt M-%	6.2	Toleranz EW = $\pm 0.5$		
Zugabebitumen	70/100			
Rückgewinnung aus Mischgut:				
- Penetration: min. [1/10 mm]	40			
- Penetration: max. [1/10 mm]	75			
- Erweichungspunkt R+K: min.	45			
- Erweichungspunkt R+K: max.	62			
- Elastische Rückstellung [%]				
Mineralstoffe Herkunft:				
- Füller	Eigenfüller			
- Kalkhydrat	-			
- feine Gesteinskörnung	Rafzerfeld			
- grobe Gesteinskörnung	Rafzerfeld			
- Mineralanteil Sand $\leq 2.0$ mm	50 M-%			
- Mineralanteil Splitte $\geq 2.0$ mm	50 M-%			
Mineralkategorie	C70/10	C70/10		
Recycling-Granulat				
- Kaltzugabe M-%				
- Warmzugabe M-%	30			
- Sekundärsplitt M-%	$\leq 20$	vom Primärsplitt-Anteil		
Marshall-Werte:				
- Verdichtungstemperatur	145°C			
- Raumdichte kg/m <sup>3</sup>	$\sim 2368$			
- Rohdichte kg/m <sup>3</sup>	$\sim 2453$			
- Hohlraumgehalt V <sub>m</sub> , Vol-%	3.5	2.0...5.0		
- Hohlraumfüllungsgrad VFB, %	79	$\leq 86$		
- Stabilität S kN	9	$\geq 7.5$		
- Fliesen F, mm	2.5	2...4		
Bei H und S Belägen:				
Spurrinntest LCPC [29]				
- 10000 Prüfzyklen %		---		
- 30000 Prüfzyklen %		---		
Wasserempfindlichkeit %	94.0	$\geq 70\%$		
Korngrößenverteilung:	mm	Toleranz		
- Einzelwerte Siebdurchgang	45.0 [M-%] 100			
	31.5 [M-%] 100			
	22.4 [M-%] 100			
	16.0 [M-%] 100			
	11.2 [M-%] 100			
	8.0 [M-%] 99	-8/+5		
	5.6 [M-%] 83			
	4.0 [M-%] 70	$\pm 7$		
	2.0 [M-%] 50	$\pm 6$		
	1.0 [M-%] 34	$\pm 4$		
	0.5 [M-%] 25			
	0.25 [M-%] 18			
	0.125 [M-%] 12			
	0.063 [M-%] 9.0	$\pm 2$		

Typprüfung		erfüllt
Nummer:	0102-20-27, 12131/20	ja
gültig bis:	Januar 2026	
Konformitätserklärung		ja



Datum: 18.01.2022

Stempel / Unterschrift  
Belagswerk

**FBB**  
Frischbeton- + Baustoff AG  
HINWIL  
Postfach, 8434 BAUMA ZH

Datum: 18.01.2022

Stempel / Unterschrift  
Akkreditiertes Labor

**CONSULTEST AG**  
Deisrütstrasse 11  
CH-8472 Ohringen

Datum:

Stempel / Unterschrift  
Unternehmer