



Lieferwerk: **FBB Hinwil**

Prüfstelle: **Consultest AG**

**Gussasphalt - Deklaration 2023 MA 11 S + T**

Mischgutangaben	Sollwerte	Anforderungen	Code: G3334
<b>Bindemittel:</b>			
Ziel-Bitumen	<b>B 35/50 NV</b>		
- Dosierung in M-%	<b>6.8</b>	min. 6.5 M-%	
- löslicher Anteil in M-%	<b>6.9</b>	Toleranz EW = ± 0.5	
<b>Zusätze:</b>			
- Art:	<b>Trinidad EP-Z</b>		
- Dosierung in M-%	<b>0.4</b>	Min. 0.4	
- löslicher Anteil in M-%	<b>---</b>		
<b>Rückgewinnung aus Mischgut</b>			
- Penetration: min. [1/10 mm]	<b>n.b.</b>	keine Anforderung	
max. [1/10 mm]	<b>n.b.</b>	keine Anforderung	
- Erweichungspunkt R+K: max.	<b>n.b.</b>	keine Anforderung	
- Bindemittelabfluss	<b>n.b.</b>	keine Anforderung	
<b>Mineralstoffe Herkunft:</b>			
- Füller	<b>Hauri</b>		
- feine Gesteinskörnung	<b>Flüelen</b>		
- grobe Gesteinskörnung	<b>Weiach</b>		
- Min.anteil Sand ≤ 2.0 mm o. Filler	<b>48 M-%</b>		
- Mineralanteil Splitte ≥ 2.0 mm	<b>52 M-%</b>		
<b>Mineralkategorie</b>	<b>C 95/1</b>	C 95/1	
<b>Splitt aus Ausbaupasphalt gewonnen</b>			
- Sekundärsplitt M-%	<b>10</b>		
<b>Recycling-Granulat</b>			
- Rein Granulat Deckschicht M-%	<b>---</b>		
- Frässmat. Schutz+Bindersch.M-%	<b>---</b>		
			<b>erfüllt</b>
- Raumdichte kg/m3	<b>---</b>		
- Rohdichte kg/m3	<b>---</b>		
<b>Eindringtiefe Statisch</b>			
- 30min 40° 500 mm2	<b>0.8</b>	≤ 2.5 mm	
- Erhöhung nach 60 min.	<b>0.1</b>		
- 300min 22° 100 mm2	<b>---</b>		
<b>Eindringtiefe Dynamisch</b>			
- 2500 Prüfzyklen	<b>0.9</b>	≤ 3.0	
- 2500 - 5000 Prüfzyklen	<b>0.3</b>	≤ 1.3	
<b>Korngrößenverteilung:</b>	mm	Toleranz	
- Einzelwerte Siebdurchgang	45.0 [M-%] <b>100</b>		
( Norm SN EN 12697-1 / EN 933-1 )	31.5 [M-%] <b>100</b>		
	22.4 [M-%] <b>100</b>		
	16.0 [M-%] <b>100</b>		
	11.2 [M-%] <b>98</b>	-8/+5	
	8.0 [M-%] <b>83</b>		
	5.6 [M-%] <b>70</b>		
	4.0 [M-%] <b>60</b>	± 8	
	2.0 [M-%] <b>48</b>	± 8	
	1.0 [M-%] <b>43</b>		
	0.5 [M-%] <b>38</b>		
	0.25 [M-%] <b>32</b>		
	0.125 [M-%] <b>28</b>		
	0.063 [M-%] <b>24.0</b>	± 4	

<b>Typprüfung</b>		<b>erfüllt</b>
<b>Nummer:</b>	<b>0102-18-18</b>	<b>ja</b>
<b>gültig bis:</b>	<b>November 2023</b>	
<b>Konformitätserklärung</b>		<b>ja</b>

Datum: **18.01.2023**  
 Stempel / Unterschrift  
 Belagswerk

**FBB**  
 Frischbeton- + Baustoff AG  
 HINWIL  
 Postfach, 8494 BAUMA ZH

Datum: **18.01.2023**  
 Stempel / Unterschrift  
 Akkreditiertes Labor

**CONSULTEST AG**  
 Deisrütistrasse 11  
 CH-8472 Oringen

Datum:  
 Stempel / Unterschrift  
 Unternehmer