



Lieferwerk: **FBB Hinwil**


Prüfstelle: **Consultest AG**

Gussasphalt - Deklaration 2024 MAT 8 S

Mischgutangaben	Sollwerte	Anforderungen	Code: G823
Bindemittel:			
Ziel-Bitumen	B 35/50 NV		
- Dosierung in M-%	6.4	min. 6.8 M-%	
- löslicher Anteil in M-%	7.4	Toleranz EW = ± 0.5	
Zusätze:			
- Art:	Trinidad EP-Z		
- Dosierung in M-%	2.0	Min. 1.0	
- löslicher Anteil in M-%	---		
Rückgewinnung aus Mischgut			
- Penetration: [1/10 mm]	33	20 ... 45	
- Erweichungspunkt R+K: max.	65	52 ... 70	
- Bindemittelabfluss	---		
Mineralstoffe Herkunft:			
- Füller	Hauri		
- feine Gesteinskörnung	Flüelen		
- grobe Gesteinskörnung	Weiach		
- Min.anteil Sand ≤ 2.0 mm o. Filler	58 M-%		
- Mineralanteil Splitte ≥ 2.0 mm	42 M-%		
Mineralkategorie	C 95/1	C 95/1	
Splitt aus Ausbauasphalt gewonnen			
- Sekundärsplitt M-%	10		
Recycling-Granulat			
- Rein Granulat Deckschicht M-%	---		
- Frässmat. Schutz+Bindersch.M-%	---		
- Raumdichte kg/m3	---		
- Rohdichte kg/m3	---		
Eindringtiefe Statisch			
- 30min 40° 500 mm2	2.3	≤ 2.5 mm	
- Erhöhung nach 60 min.	0.3		
- 300min 22° 100 mm2	---		
Eindringtiefe Dynamisch			
- 2500 Prüfzyklen	2.5	≤ 2.5	
- 2500 - 5000 Prüfzyklen	0.7	≤ 0.8	

Typprüfung		erfüllt
Nummer: 0102-23-24,08682/23		ja
gültig bis: September 2028		
Konformitätserklärung		ja

Korngrößenverteilung:	mm		Toleranz
- Einzelwerte Siebdurchgang	45.0	[M-%] 100	
(Norm SN EN 12697-1 / EN 933-1)	31.5	[M-%] 100	
	22.4	[M-%] 100	
	16.0	[M-%] 100	
	11.2	[M-%] 100	
	8.0	[M-%] 96	-8/+5
	5.6	[M-%] 83	
	4.0	[M-%] 72	± 8
	2.0	[M-%] 58	± 8
	1.0	[M-%] 50	
	0.5	[M-%] 45	
	0.25	[M-%] 38	
	0.125	[M-%] 33	
	0.063	[M-%] 27.0	± 4



Datum: 18.01.2024
Stempel / Unterschrift
Belagswerk

FBB
Frischbeton + Baustoff AG
HINWIL
Postfach, 8484 BAUMA ZH

Datum: 18.01.2024
Stempel / Unterschrift
Akkreditiertes Labor

CONSULTEST AG
Deisrütisstrasse 11
CH-8472 Ohringen

Datum:
Stempel / Unterschrift
Unternehmer