



Lieferwerk: **FBB Hinwil**


Prüfstelle: **Consultest AG**

Gussasphalt - Deklaration 2025 MA 8 N

Mischgutangaben	Sollwerte	Anforderungen	Code:	G322
Bindemittel:				
Ziel-Bitumen	B 35/50 NV			
- Dosierung in M-%	7.8	min. 7.5 M-%		
- löslicher Anteil in M-%	7.7	Toleranz EW = ± 0.5		
Zusätze:				
- Art:	---			
- Dosierung in M-%	---			
- löslicher Anteil in M-%	---			
Rückgewinnung aus Mischgut				
- Penetration: [1/10 mm]	33	20 ... 50		
- Erweichungspunkt R+K: max.	65	52 ... 70		
- Bindemittelabfluss	---			
Mineralstoffe Herkunft:				
- Füller	Hauri			
- feine Gesteinskörnung	Flüelen			
- grobe Gesteinskörnung	Rafzerfeld			
- Min.anteil Sand ≤ 2.0 mm o. Filler	58 M-%			
- Mineralanteil Splitte ≥ 2.0 mm	42 M-%			
Mineralkategorie	C 95/1	C 95/1		
Splitt aus Ausbauasphalt gewonnen				
- Sekundärsplitt M-%	10			
Recycling-Granulat				
- Rein Granulat Deckschicht M-%	---			
- Frässmat. Schutz+Bindersch.M-%	---			
- Raumdichte kg/m3	---			
- Rohdichte kg/m3	---			
Eindringtiefe Statisch				
- 30min 40° 500 mm2	2.3	1.0...5.0		
- Erhöhung nach 60 min.	0.3			
- 300min 22° 100 mm2	---			
Eindringtiefe Dynamisch				
- 2500 Prüfzyklen	2.5	≤ 4.0		
- 2500 - 5000 Prüfzyklen	0.7	≤ 1.8		

Typprüfung	erfüllt
Nummer: 0102-23-24,08682/23	ja
gültig bis: September 2028	
Konformitätserklärung	ja

Korngrößenverteilung:	mm	[M-%]	Toleranz
- Einzelwerte Siebdurchgang	45.0	100	
(Norm SN EN 12697-1 / EN 933-1)	31.5	100	
	22.4	100	
	16.0	100	
	11.2	100	
	8.0	96	-8/+5
	5.6	83	
	4.0	72	± 8
	2.0	58	± 8
	1.0	50	
	0.5	45	
	0.25	38	
	0.125	33	
	0.063	27.0	± 4



Datum: **21.01.2025**
 Stempel / Unterschrift
 Belagswerk

FBB
 Frischbeton- + Baustoff AG
 HINWIL
 Postfach, 8494 BAUMA ZH

Datum: **21.01.2025**
 Stempel / Unterschrift
 Akkreditiertes Labor

CONSULTEST AG
 Deisrütistrasse 11
 CH-8472 Ohringen

Datum:
 Stempel / Unterschrift
 Unternehmer