



Lieferwerk: **FBB Hinwil**


Prüfstelle: **Consultest AG**

Gussasphalt - Deklaration 2025 MAT 11 S PmB

Mischgutangaben	Sollwerte	Anforderungen	Code: G8634
Bindemittel:			
Ziel-Bitumen	PmB 25/55-65 CH-E NV		
- Dosierung in M-%	6.0		
- löslicher Anteil in M-%	6.8	Toleranz EW = ± 0.5	
Zusätze:			
- Art:	Trinidad EP-Z		
- Dosierung in M-%	2.0	Min. 1.0	
- löslicher Anteil in M-%	---		
Rückgewinnung aus Mischgut			
- Penetration: [1/10 mm]	35	20 ... 50	
- Erweichungspunkt R+K (°C)	82.6	≥ 65	
- el. Rückstellung (%)	65	≥ 30	
Mineralstoffe Herkunft:			
- Füller	Hauri		
- feine Gesteinskörnung	Flüelen		
- grobe Gesteinskörnung	Weiach		
- Min.anteil Sand ≤ 2.0 mm o. Filler	46 M-%		
- Mineralanteil Splitte ≥ 2.0 mm	54 M-%		
Mineralkategorie	C 95/1	C 95/1	
Splitt aus Ausbauasphalt gewonnen			
- Sekundärsplitt M-%	10		
Recycling-Granulat			
- Rein Granulat Deckschicht M-%	---		
- Frässmat. Schutz+Bindersch.M-%	---		
- Raumdichte kg/m3	~ 2382		
- Rohdichte kg/m3	~ 2430		
Eindringtiefe Statisch			
- 30min 40° 500 mm2	0.8	≤ 1.8	
- Erhöhung nach 60 min.	0.2	≤ 0.4	
- 300min 22° 100 mm2	---		
Eindringtiefe Dynamisch			
- 2500 Prüfzyklen	0.6	≤ 1.8	
- 2500 - 5000 Prüfzyklen	0.0	≤ 0.5	

Typprüfung	erfüllt
Nummer: 0102-24-19, 07759/24	ja
gültig bis: August 2029	
Konformitätserklärung	ja

Korngrößenverteilung:	mm	[M-%]	Toleranz
- Einzelwerte Siebdurchgang	45.0	100	
(Norm SN EN 12697-1 / EN 933-1)	31.5	100	
	22.4	100	
	16.0	100	
	11.2	98	-8/+5
	8.0	82	
	5.6	71	
	4.0	62	± 8
	2.0	46	± 8
	1.0	42	
	0.5	37	
	0.25	32	
	0.125	28	
	0.063	25.0	± 4



Datum: **21.01.2025**
 Stempel / Unterschrift
 Belagswerk

FBB
 Frischbeton- + Baustoff AG
 HINWIL
 Postfach, 8494 BAUMA ZH

Datum: **21.01.2025**
 Stempel / Unterschrift
 Akkreditiertes Labor

CONSULTEST AG
 Deisrütistrasse 11
 CH-8472 Ohringen

Datum:
 Stempel / Unterschrift
 Unternehmer