



Lieferwerk:

FBB - Werk Hinwil

Prüfstelle: Consultest AG

Walzasphalt - Deklaration		2026		AC TDS 16 H	
Mischgutangaben		Sollwerte		Anforderungen	
Bindemittel:					
Ziel-Bitumen		PmB 45/80-65 CH-E			
- Σ lösl. Bindemittelgehalt M-%		5.4		Toleranz EW = ± 0.6	
Zugabebitumen		PmB 65/105-60 CH-E		---	
Rückgewinnung aus Mischgut:					
- Penetration min. [1/10 mm]		35			
- Penetration max. [1/10 mm]		70			
- Erweichungspunkt R+K min. [°C]		60			
- Erweichungspunkt R+K max. [°C]		80			
- Elastische Rückstellung %		≥ 50			
Mineralstoffe Herkunft:					
- Füller		Eigenfüller			
- Kalkhydrat		---			
- feine Gesteinskörnung		Rafzerfeld			
- grobe Gesteinskörnung		Rafzerfeld			
- Mineralanteil Sand < 2.0 mm		37 M-%			
- Mineralanteil Splitte ≥ 2.0 mm		63 M-%			
Mineralkategorie		C 70/10		C70/10	
Splitt aus Ausbauasphalt gewonnen					
- Sekundärsplitt M-%		30			
Recycling-Granulat:					
- Kaltzugabe M-%		---			
- Warmzugabe M-%		50			
Marshall-Werte:					
- Verdichtungstemperatur °C		155			
- Raumdichte Mg/m ³		~ 2.398			
- Rohdichte Mg/m ³		~ 2.483			
- Hohlraumgehalt Vm Vol-%		3.4		2.0...4.0	
- Hohlraumfüllungsgrad VFB %		67		---	
- Stabilität S kN		9		---	
- Fliesen F mm		2.5		---	
Bei H und S Belägen:					
Spurrinnentest LCPC [29]					
- 10000 Prüfzyklen %		---		---	
- 30000 Prüfzyklen %		3.2		≤ 7.5	
Wasserempfindlichkeit %		92.0		≥ 70	
Korngrößenverteilung:		mm		Toleranz	
- Einzelwerte Siebdurchgang		45.0 [M-%] 100			
		31.5 [M-%] 100			
		22.4 [M-%] 100			
		16.0 [M-%] 98		-9/+5	
		11.2 [M-%] 86			
		8.0 [M-%] 72		± 9	
		5.6 [M-%] 63			
		4.0 [M-%] 54			
		2.0 [M-%] 37		± 7	
		1.0 [M-%] 26		± 5	
		0.5 [M-%] 20			
		0.25 [M-%] 13			
		0.125 [M-%] 9			
		0.063 [M-%] 7.5		± 3	

Code: 1579

Typprüfung
Nummer: 0102-23-29, 10525/23
gültig bis: November 2028
Konformitätserklärung

erfüllt
ja
ja

Umweltwirkung:
Umweltbelastungspunkte
UBP/t ---
Treibhausgasemissionen
kg CO₂ - eq/t ---

Datum: 26.02.2026

Stempel / Unterschrift
Belagswerk

FBB
Frischbeton- + Baustoff AG
HINWIL
Postfach, 8494 BAUMA ZH

Datum: 05.03.2026

Stempel / Unterschrift
Akkreditiertes Labor
CONSULTEST AG
Deisrütstrasse 11
CH-8472 Ohringen
05.03.2026

Datum:

Stempel / Unterschrift
Unternehmer