



Lieferwerk:

FBB - Werk Hinwil

Prüfstelle: Consultest AG

Gussasphalt - Deklaration		2026		MAT 16 H													
Mischgutangaben		Sollwerte	Anforderungen	Code:	G8643												
Bindemittel:				<table border="1"><tr><td>Typprüfung</td><td></td><td>erfüllt</td></tr><tr><td>Nummer:</td><td>0102-24-27, 09959/24</td><td>ja</td></tr><tr><td>gültig bis:</td><td>Oktober 2029</td><td></td></tr><tr><td>Konformitätserklärung</td><td></td><td>ja</td></tr></table>		Typprüfung		erfüllt	Nummer:	0102-24-27, 09959/24	ja	gültig bis:	Oktober 2029		Konformitätserklärung		ja
Typprüfung		erfüllt															
Nummer:	0102-24-27, 09959/24	ja															
gültig bis:	Oktober 2029																
Konformitätserklärung		ja															
Ziel-Bitumen		PmB 25/55-65 CH-E NV															
- Σ lösl. Bindemittelgehalt	M-%	6.6	Toleranz EW = ± 0.5														
Zugabebitumen		PmB 25/55-65 CH-E NV	---														
Zusätze:																	
- Art		Trinidad EP-Z															
- Dosierung	M-%	2.0	≥ 1.0														
Rückgewinnung aus Mischgut:																	
- Penetration	min. [1/10 mm]	20															
- Penetration	max. [1/10 mm]	50															
- Erweichungspunkt R+K	min. [°C]	65															
- Erweichungspunkt R+K	max. [°C]	---															
- Elastische Rückstellung	%	≥ 30															
Mineralstoffe Herkunft:																	
- Füller		Eigenfüller															
- Kalkhydrat		Hauri															
- feine Gesteinskörnung		Flüelen															
- grobe Gesteinskörnung		Weiach															
- Mineralanteil Sand < 2.0 mm		42 M-%															
- Mineralanteil Splitte ≥ 2.0 mm		58 M-%															
Mineralkategorie		C 95/1	C95/1														
Splitt aus Ausbauasphalt gewonnen																	
- Sekundärsplitt	M-%	10															
Recycling-Granulat:																	
- Fräsmat. Deckschicht	M-%	---															
- Fräsmat. Binder-/Schuttschicht	M-%	---															
Würfel Probekörper:																	
- Verdichtungstemperatur	°C	220															
- Raumdichte	Mg/m ³	~ 2.419															
- Rohdichte	Mg/m ³	~ 2.439															
Eindringtiefe statisch:																	
- 30 Min., 40 °C, 500 mm ²	mm	0.9	---														
- Zunahme 30/60 Min.	mm	0.2	---														
Eindringtiefe dynamisch:																	
- 2500 Prüfzyklen	mm	0.6	≤ 1.8														
- Zunahme 2500/5000 Zyklen	mm	0.1	≤ 0.7														
Korngrößenverteilung:		mm	Toleranz														
- Einzelwerte Siebdurchgang	45.0 [M-%]	100															
	31.5 [M-%]	100															
	22.4 [M-%]	100															
	16.0 [M-%]	98	-8/+5														
	11.2 [M-%]	83															
	8.0 [M-%]	70	± 8														
	5.6 [M-%]	60															
	4.0 [M-%]	52															
	2.0 [M-%]	42	± 8														
	1.0 [M-%]	38															
	0.5 [M-%]	34															
	0.25 [M-%]	30															
	0.125 [M-%]	27															
	0.063 [M-%]	23	± 4														

Umweltwirkung:

Umweltbelastungspunkte
UBP/t ---

Treibhausgasemissionen
kg CO₂ - eq/t ---

Datum: 26.02.2026

Stempel / Unterschrift
Belagswerk

FBB
Frischbeton- + Baustoff AG
HINWIL
Postfach, 8494 BAUMA ZH

Datum: 05.03.2026

Stempel / Unterschrift
Akkreditiertes Labor
CONSULTEST AG
Deisrütstrasse 11
CH-8472 Ohringen

05.03.2026

Datum:

Stempel / Unterschrift
Unternehmer