



Lieferwerk:

FBB - Werk Hinwil

Prüfstelle: Consultest AG

Walzasphalt - Deklaration

2026

SDA 8-12/16

Mischgutangaben	Sollwerte	Anforderungen	Code:	2564
Bindemittel:				
Ziel-Bitumen	PmB 45/80-80 CH-E			
- Σ lösl. Bindemittelgehalt M-%	5.5	Toleranz EW = ± 0.5		
Zugabebitumen	PmB 45/80-80 CH-E	---		
Rückgewinnung aus Mischgut:		Angestrebter Wert		
- Penetration min. [1/10 mm]	35			
- Penetration max. [1/10 mm]	70			
- Erweichungspunkt R+K min. [°C]	70	75		
- Erweichungspunkt R+K max. [°C]	---			
- Elastische Rückstellung %	≥ 70			
Mineralstoffe Herkunft:				
- Füller	Eigenfüller			
- Kalkhydrat	Nekapur 1.5 M-%			
- feine Gesteinskörnung	Rafzerfeld			
- grobe Gesteinskörnung	Rafzerfeld			
- Mineralanteil Sand < 2.0 mm	20 M-%			
- Mineralanteil Splitte ≥ 2.0 mm	80 M-%			
Mineralkategorie	C 95/1	C95/1		
Splitt aus Ausbauasphalt gewonnen				
- Sekundärsplitt M-%	---			
Recycling-Granulat:				
- Kaltzugabe M-%	---			
- Warmzugabe M-%	---			
Marshall-Werte:				
- Verdichtungstemperatur °C	155			
- Raumdichte Mg/m ³	~ 2.132			
- Rohdichte Mg/m ³	~ 2.479			
- Hohlraumgehalt Vm Vol-%	14.0	12.0...16.0		
- Hohlraumfüllungsgrad VFB %	50.1	---		
- Stabilität S kN	6	---		
- Fließen F mm	2	---		
Bei H und S Belägen:				
Spurrinnentest LCPC [29]				
- 10000 Prüfzyklen %	---	---		
- 30000 Prüfzyklen %	5.4	≤ 7.5		
Wasserempfindlichkeit %	90.0	≥ 70		
Korngrößenverteilung:	mm	Toleranz		
- Einzelwerte Siebdurchgang	45.0 [M-%] 100			
	31.5 [M-%] 100			
	22.4 [M-%] 100			
	16.0 [M-%] 100			
	11.2 [M-%] 100			
	8.0 [M-%] 95	-8/+5		
	5.6 [M-%] 60			
	4.0 [M-%] 33	± 7		
	2.0 [M-%] 20	± 6		
	1.0 [M-%] 16	± 4		
	0.5 [M-%] 12			
	0.25 [M-%] 10			
	0.125 [M-%] 8			
	0.063 [M-%] 6	± 2		

Typprüfung

Nummer: 0102-21-4, 03750/21

gültig bis: Mai 2026

Konformitätserklärung

erfüllt

ja

ja

Umweltwirkung:

Umweltbelastungspunkte

UBP/t ---

Treibhausgasemissionen

kg CO₂ - eq/t ---

Datum: 26.02.2026

Stempel / Unterschrift
Belagswerk

FBB
Frischbeton- + Baustoff AG
HINWIL
Postfach, 8494 BAUMA ZH

Datum: 05.03.2026

Stempel / Unterschrift
Akkreditiertes Labor
CONSULTEST AG
Deisrütstrasse 11
CH-8472 Ohringen

05.03.2026

Datum:

Stempel / Unterschrift
Unternehmer