



Lieferwerk:

FBB - Werk Hinwil

Prüfstelle: Consultest AG

Walzasphalt - Deklaration		2026		SDA 8-12	
Mischgutangaben		Sollwerte		Anforderungen	
Bindemittel:					
Ziel-Bitumen		PmB 45/80-80 CH-E			
- Σ lösl. Bindemittelgehalt M-%		5.5		Toleranz EW = ± 0.5	
Zugabebitumen		PmB 45/80-80 CH-E		---	
Rückgewinnung aus Mischgut:				Angestrebter Wert	
- Penetration min. [1/10 mm]		35			
- Penetration max. [1/10 mm]		70			
- Erweichungspunkt R+K min. [°C]		70		75	
- Erweichungspunkt R+K max. [°C]		---			
- Elastische Rückstellung %		≥ 70			
Mineralstoffe Herkunft:					
- Füller		Eigenfüller			
- Kalkhydrat		Nekapur 1.5 M-%			
- feine Gesteinskörnung		Rafzerfeld			
- grobe Gesteinskörnung		Rafzerfeld			
- Mineralanteil Sand < 2.0 mm		21 M-%			
- Mineralanteil Splitte ≥ 2.0 mm		79 M-%			
Mineralkategorie		C 95/1		C95/1	
Splitt aus Ausbauasphalt gewonnen					
- Sekundärsplitt M-%		---			
Recycling-Granulat:					
- Kaltzugabe M-%		---			
- Warmzugabe M-%		---			
Marshall-Werte:					
- Verdichtungstemperatur °C		155			
- Raumdichte Mg/m ³		~ 2.181			
- Rohdichte Mg/m ³		~ 2.479			
- Hohlraumgehalt Vm Vol-%		12.0		10.0...14.0	
- Hohlraumfüllungsgrad VFB %		50.1		---	
- Stabilität S kN		6		---	
- Fließen F mm		2		---	
Bei H und S Belägen:					
Spurrinnentest LCPC [29]					
- 10000 Prüfzyklen %		---		---	
- 30000 Prüfzyklen %		5.4		≤ 7.5	
Wasserempfindlichkeit %		90.0		≥ 70	
Korngrößenverteilung:		mm		Toleranz	
- Einzelwerte Siebdurchgang		45.0 [M-%] 100			
		31.5 [M-%] 100			
		22.4 [M-%] 100			
		16.0 [M-%] 100			
		11.2 [M-%] 100			
		8.0 [M-%] 95		-8/+5	
		5.6 [M-%] 60			
		4.0 [M-%] 33		± 7	
		2.0 [M-%] 21		± 6	
		1.0 [M-%] 16		± 4	
		0.5 [M-%] 12			
		0.25 [M-%] 10			
		0.125 [M-%] 8			
		0.063 [M-%] 6		± 2	

Code: 2562

Typprüfung
Nummer: 0102-21-4, 03750/21
gültig bis: Mai 2026
Konformitätserklärung

erfüllt
ja
ja

Umweltwirkung:
Umweltbelastungspunkte
UBP/t ---
Treibhausgasemissionen
kg CO₂ - eq/t ---

Datum: 26.02.2026

Stempel / Unterschrift
Belagswerk

FBB
Frischbrenn- + Baustoff AG
HINWIL
Postfach, 8494 BAUMA ZH

Datum: 05.03.2026

Stempel / Unterschrift
Akkreditiertes Labor
CONSULTEST AG
Deisrütstrasse 11
CH-8472 Ohringen
05.03.2026

Datum:

Stempel / Unterschrift
Unternehmer