



Lieferwerk:

FBB - Werk Kloten

Prüfstelle: Consultest AG

Walzasphalt - Deklaration		2026		AC T 22 L	
Mischgutangaben		Sollwerte		Anforderungen	
Bindemittel:				Code: 1223	
Ziel-Bitumen		B 70/100			
- Σ lösl. Bindemittelgehalt M-%		4.4		Toleranz EW = ± 0.6	
Zugabebitumen		B 650/900		---	
Rückgewinnung aus Mischgut:					
- Penetration min. [1/10 mm]		35			
- Penetration max. [1/10 mm]		75			
- Erweichungspunkt R+K min. [°C]		47			
- Erweichungspunkt R+K max. [°C]		62			
- Elastische Rückstellung %		---			
Mineralstoffe Herkunft:					
- Füller		Eigenfüller			
- Kalkhydrat		---			
- feine Gesteinskörnung		Rafzerfeld			
- grobe Gesteinskörnung		Rafzerfeld			
- Mineralanteil Sand < 2.0 mm		34 M-%			
- Mineralanteil Splitte ≥ 2.0 mm		66 M-%			
Mineralkategorie		C 50/30		C50/30	
Splitt aus Ausbauasphalt gewonnen					
- Sekundärsplitt M-%		10			
Recycling-Granulat:					
- Kaltzugabe M-%		---			
- Warmzugabe M-%		70			
Marshall-Werte:					
- Verdichtungstemperatur °C		145			
- Raumdichte Mg/m ³		~ 2.414			
- Rohdichte Mg/m ³		~ 2.520			
- Hohlraumgehalt Vm Vol-%		4.2		2.0...5.0	
- Hohlraumfüllungsgrad VFB %		72.2		≤ 83	
- Stabilität S kN		13.3		≥ 5.0	
- Fließen F mm		2.8		2...4	
Bei H und S Belägen:					
Spurrinnentest LCPC [29]					
- 10000 Prüfzyklen %		---		---	
- 30000 Prüfzyklen %		---		---	
Wasserempfindlichkeit %		94.0		≥ 70	
Korngrößenverteilung:		mm		Toleranz	
- Einzelwerte Siebdurchgang		45.0 [M-%] 100			
		31.5 [M-%] 100			
		22.4 [M-%] 98		-9/+5	
		16.0 [M-%] 88			
		11.2 [M-%] 74		± 9	
		8.0 [M-%] 63			
		5.6 [M-%] 54			
		4.0 [M-%] 46			
		2.0 [M-%] 34		± 7	
		1.0 [M-%] 26		± 5	
		0.5 [M-%] 19			
		0.25 [M-%] 14			
		0.125 [M-%] 11			
		0.063 [M-%] 8.5		± 3	

Typprüfung

Nummer: 0102-24-25, 09620/24

gültig bis: Oktober 2029

Konformitätserklärung

erfüllt

ja

ja

Umweltwirkung:

Umweltbelastungspunkte

UBP/t ---

Treibhausgasemissionen

kg CO₂ - eq/t ---

Datum: 26.02.2026

Stempel / Unterschrift
Belagswerk

FBB
Frischbeton- + Baustoff AG
HINW
Postfach, 8494 BAUMA ZH

Datum: 05.03.2026

Stempel / Unterschrift
Akkreditiertes Labor
CONSULTEST AG
Deisrütstrasse 11
CH-8472 Ohreningen

05.03.2026

Datum:

Stempel / Unterschrift
Unternehmer