



Lieferwerk:

FBB - Werk Kloten

Prüfstelle: Consultest AG

Walzasphalt - Deklaration		2026		AC T 22 N	
Mischgutangaben		Sollwerte	Anforderungen	Code:	1224
Bindemittel:					
Ziel-Bitumen		B 70/100			
- Σ lösl. Bindemittelgehalt	M-%	4.2	Toleranz EW = ± 0.6		
Zugabebitumen		B 650/900	---		
Rückgewinnung aus Mischgut:					
- Penetration	min. [1/10 mm]	35			
- Penetration	max. [1/10 mm]	75			
- Erweichungspunkt R+K	min. [°C]	47			
- Erweichungspunkt R+K	max. [°C]	62			
- Elastische Rückstellung	%	---			
Mineralstoffe Herkunft:					
- Füller		Eigenfüller			
- Kalkhydrat		---			
- feine Gesteinskörnung		Rafzerfeld			
- grobe Gesteinskörnung		Rafzerfeld			
- Mineralanteil Sand < 2.0 mm		30 M-%			
- Mineralanteil Splitte ≥ 2.0 mm		70 M-%			
Mineralkategorie		C 50/30	C50/30		
Splitt aus Ausbauasphalt gewonnen					
- Sekundärsplitt	M-%	10			
Recycling-Granulat:					
- Kaltzugabe	M-%	---			
- Warmzugabe	M-%	70			
Marshall-Werte:					
- Verdichtungstemperatur	°C	135			
- Raumdichte	Mg/m ³	~ 2.422			
- Rohdichte	Mg/m ³	~ 2.528			
- Hohlraumgehalt Vm	Vol-%	4.2	3.0...6.0		
- Hohlraumfüllungsgrad VFB	%	72.2	≤ 80		
- Stabilität S	kN	13.3	≥ 7.5		
- Fließen F	mm	2.8	1.5...3.5		
Bei H und S Belägen:					
Spurrinnentest LCPC [29]					
- 10000 Prüfzyklen	%	---	---		
- 30000 Prüfzyklen	%	---	---		
Wasserempfindlichkeit		94.0	≥ 70		
Korngrößenverteilung:		mm	Toleranz		
- Einzelwerte Siebdurchgang	45.0 [M-%]	100			
	31.5 [M-%]	100			
	22.4 [M-%]	98	-9/+5		
	16.0 [M-%]	85			
	11.2 [M-%]	73	± 9		
	8.0 [M-%]	62			
	5.6 [M-%]	52			
	4.0 [M-%]	43			
	2.0 [M-%]	30	± 7		
	1.0 [M-%]	23	± 5		
	0.5 [M-%]	18			
	0.25 [M-%]	13			
	0.125 [M-%]	10			
	0.063 [M-%]	8.5	± 3		

Typprüfung

Nummer: **0102-24-25, 09620/24**

gültig bis: **Oktober 2029**

Konformitätserklärung

erfüllt

ja

ja

Umweltwirkung:

Umweltbelastungspunkte

UBP/t **---**

Treibhausgasemissionen

kg CO₂ - eq/t **---**

Datum: 26.02.2026

Stempel / Unterschrift
Belagswerk

FBB
Frischbeton- + Baustoff AG
HINW
Postfach, 8494 BAUMA ZH

Datum: 05.03.2026

Stempel / Unterschrift
Akkreditiertes Labor
CONSULTEST AG
Deisrütstrasse 11
CH-8472 Ohreningen

05.03.2026

Datum:

Stempel / Unterschrift
Unternehmer